

Technická specifikace předmětu smlouvy
Ponožky modré pro příslušníky HZS ČR - k PS I

Standardní bavlněné ponožky jednobarevné vazba hladká zátěžové zóny zesílené, lem zdravotní.

Materiálové složení: 70 - 80 % bavlna mercerovaná česaná a barvená (tmavomodrá)

17 - 27 % polyamid

3 % elastan

Vazba: hladká

Barva: tmavomodrá Pantone 19-4028 TC

Hmotnost 1 páru: 34 g ± 6 % (při velikosti 26 - 27)

Základní materiál: lýtko, chodidlo - česaná bavlna

Zesílení pata a špička - polyamid,

Parametry:

Velikost	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Lem /mm/	Pro všechny velikosti 40 mm								
Lýtko + lem	do vel. 28 – 260 mm				od vel. 29 – 310 mm				
Chodidlo	250	260	270	280	290	300	310	320	330

Srážlivost po 1 cyklu praní max. ± 6 % (ČSN EN 25077)

Stálobarevnost po 1 cyklu praní min. 4 stupeň

v alkalickém potu 3-4 stupně

v kyselém potu 3-4 stupně

Oděruvzdornost: střední

Požadované zkoušky:

Zkušební velikost 27,

1. Materiálové složení dle zadání - vyhláška č. 93/1999 Sb., tolerance ± 5 % ,
 2. Hmotnost 1 páru vel. 27 = 35 g ± 6 % (ČSN 80 0863),
 3. Délka chodidla vel. 27 = 270 mm tolerance ± 4 % (ČSN 80 0863),
 4. Oděr (zatížení 9 kPa standardní tkanina) min 10 000 otáček (ČSN EN ISO 12947-2),
 5. Srážlivost po 1 praní podle symbolů ošetření max. ± 6 % (ČSN EN 25077),
 6. Stálobarevnost po 1 praní min. 4 st. šedé stupnice (ČSN EN ISO 105-C06),
 7. Pot - kyselý min. 3-4 stupně šedé stupnice (ČSN EN ISO 105-E04),
 8. Pot - alkalický min. 3-4 stupně šedé stupnice (ČSN EN ISO 105-E04),
- Potvrzení akreditované zkušebny o hygienické a zdravotní nezávadnosti,
 - Zkušební protokol akreditované zkušebny o shodě se zadanými parametry (bod 1-8, připouští se i lepší docílené hodnoty)